

TECHNICAL DATA SHEET

ПЛАСТИЧНА МАСА РС 04 W8 1150

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА

ПЛАСТИЧНА МАСА РС 04 W8 1150 е червеноизпичаща се пластична керамична маса, което е неорганичен материал за керамичната индустрия. Нетоксичен е, некорозивен, както и незапалим продукт. Много пластична, удачна за малки и средно-големи изделия (до 60см.). Изключително подходяща за точене. Червената пластична маса е предназначена за точене, градене, работа на платки, формоване в гипсови калъпи (набиване), скулптурно моделиране екструдиране, пресоване на RAM и ротационни преси. Мразоустойчива, при достигане на необходимата температура на изпичане(при достигане на водопоглъщане под 0.6%).

Наименование на продукта:

Тип:

Физическо състояние:

Цвят преди изпичане:

Цвят след изпичане:

Мирис:

Температура на първо изпичане:

Температура на глазурно изпичане:

Приложение:

ПЛАСТИЧНА МАСА РС 04 W8 1150

каменин, керамика

Твърдо пластично

червено-кафяв



червен теракота

Без мирис

800-980 °C

980-1150 °C

Керамичната индустрия, за изработка на изделия за бита и декоративни изделия



Стойностите в графиките са относителни и зависят от конкретния цикъл на изпичане.

Посочените интервали следва да се считат за препоръчителни и винаги да се правят предварителни проби за конкретния цикъл на изпичане в съответните условия.

Спукани поляни 1
Брацигово 4579
България

+359 89 338 3999
+359 89 552 3383
office@ceramit.eu

ceramit.eu
ceratechgroup.eu
ceratechgroup.com



ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ

SiO ₂	50-60%
Al ₂ O ₃	10 - 13%
CaO, MgO, SrO, BaO	6%
R ₂ O	2-6%
Ti ₂ O	0-1%
Fe ₂ O ₃	< 6%
Шамот	10%

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА

Съхранение: На хладно и сухо място.

Разливане: Премахнете материала с подходящи инструменти, избягвайки всякакво замърсяване.

Изхвърляне: Първо се консултирайте с местните власти.

Опаковка: ПП плик 10кг

Положени са всички усилия съдържанието на настоящата публикация да е точно и актуално към датата на нейното издаване. В рамките на политиката за посточно усъвършенстване продуктите, Кератек Груп си запазва правото във всеки един момент да внася изменения в описанията и представени спецификации и продукти. Кератек Груп не носи отговорност за допуснати печатни грешки, както и за нанесени материални щети в производствения цикъл, вследствие на ползването на посочената в тази брошура информация.

За допълнителна информация относно продукта вижте Техническия лист за безопасност (MSDS)

Спукани поляни 1
Брацигово 4579
България

+359 89 338 3999
+359 89 552 3383
office@ceramit.eu

ceramit.eu
ceratechgroup.eu
ceratechgroup.com

